

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN GEVELBEKLEDING

In dit document leest je hoe je Platowood gevelbekleding het beste kunt onderhouden om de uitstraling van het hout te behouden. Het hout van Platowood kan onbehandeld worden toegepast, het vergrijst dan in een zilvergrijze tint. Daarnaast zijn er diverse afwerkingen van het hout mogelijk.

Ongeacht of je hebt gekozen voor onbehandeld Platowood of een afwerking, het is belangrijk dat de gevel jaarlijks wordt gereinigd. Ook het onderhouden en bijwerken van de gekozen afwerking is belangrijk.

1. Reinigen gevelbekleding

Voor het schoonmaken van de Platowood gevelbekleding is het belangrijk om rustig en secuur te werk te gaan. Dit geldt voor Platowood Fraké, Populier en Vuren, inclusief gevels die een afwerking hebben. Het is het beste om een zachte borstel of spons te gebruiken met water. Hiermee was je het vuil, waaronder zand, algen en mos, van de gevel.

N.B. Maak de gevel nooit schoon met een hogedrukspuit. Hiermee gaan de vezels van het oppervlak open en rechtop staan. Daardoor zal vuil sneller hechten aan het oppervlak.


Voor onbehandelde gevels is het mogelijk om een kleine hoeveelheid groene zeep aan het water toe te voegen. Zorg er wel voor dat de zeepresten goed worden afgespoeld. Gebruik bij het toevoegen van zeep geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Gevels die fijnbezaagd, opgeruwd of geborsteld zijn, houden door het ruwe oppervlak sneller vuil vast. Het is aan te raden om deze gevels vaker schoon te maken.

Spoel na het schoonmaken de gevel goed af met water en laat het drogen alvorens het eventueel te behandelen. Met het schoonmaken van de Platowood gevel wordt het vuil verwijderd. Naast dat het er weer stralend uitziet, wordt minder vocht en vuil vastgehouden en dat komt de levensduur weer ten goede.

2. Afwerkingen

Voor het hout van Platowood zijn diverse afwerkingen mogelijk:

- Kleurafwerking:
 - Weathered
 - Natural Warm
 - Natural Coat
 - Burned
 - Color: alle mogelijke dekkende (RAL) kleuren
- Bio FireProtect: brandvertragende behandeling (Eurobrandklasse B – CE gecertificeerd):
 - Op basis van 100% biologische materialen. Behoeft geen afwerking en geen ander onderhoud dan onbehandeld hout.



3. Onderhoud afwerkingen

Voor de afwerkingen is het belangrijk om deze - naast de jaarlijkse reiniging - te onderhouden. In onderstaand schema staat de onderhoudstermijn vermeld van de diverse afwerkingen en welk onderhoud uitgevoerd moet worden. Staat de gekozen afwerking niet in het schema? Neem dan **contact** met ons op.

Afwerking	Onderhoudstermijn	Onderhoud	Garantie
Platowood onbehandeld	n.v.t.	Reinigen	N.v.t
Weathered	n.v.t.	Reinigen	Nee
Natural Coat	4 – 6 jaar	Reinigen en bijwerken	Ja, 4-6 jaar
Natural Warm	4 – 6 jaar	Reinigen en bijwerken	Ja, 4-6 jaar
Burned	4 – 6 jaar	Reinigen en bijwerken	Ja, 4-6 jaar
Color (RAL-kleur)	4 – 6 jaar	Reinigen en bijwerken	Ja, 4-6 jaar
Bio FireProtect (brandvertragende behandeling)	n.v.t.	Reinigen	N.v.t

4. Onderhoud kleurafwerkingen

Alle kleurafwerkingen – los van Weathered – hebben een onderhoudsinterval van 4 tot 6 jaar. De beits wordt altijd op een geborsteld oppervlak aangebracht. Platowood biedt een garantie van 4-6 jaar op deze afwerking. Hiertoe dienen de Platowood Montagevoorschriften en Platowood Onderhoudsvoorschriften te worden gevolgd.

Indien deze afwerking op een glad oppervlak gewenst is, dan is er geen garantie van toepassing en is het onderhoudsinterval 2 tot 3 jaar.


Jaar	Omstandigheden	Omschrijving
1 – 4	Normaal*	Reinigen, inspecteren en (deels)schilderwerk indien nodig
4 – 6	Normaal*	Compleet schilderwerk

**In zware omstandigheden kan compleet schilderwerk eerder nodig zijn dan onder normale omstandigheden. Dit kan zijn bij delen in volle zon, onbeschutte ligging, bosrijke omgeving, zilte lucht, in omgeving van kust, ligging op zuiden en zuid/westen, liggende delen, niet of niet periodiek reinigen en niet of slecht onderhoud*

5. Onderhoudsvoorschriften

Het is belangrijk om de houten gevelbekleding die is afgewerkt met een coating regelmatig te inspecteren, onderhouden en reinigen. Kleine imperfecties die het gevolg zijn van de eigenschappen van het hout zijn normaal en vallen niet onder garantie.

De conditie van het schilderwerk dient jaarlijks te worden geïnspecteerd en indien nodig bijgewerkt en/of overschilderd. Data van schoonmaak en inspectie, locatie van beschadigingen en details van het onderhoud moeten worden bijgehouden in een logboek, zodoende dat dit te allen tijde kan worden gecheckt.



Stap 1 – Reiniging

- Maak het hout schoon. Eventuele vuil, schimmel en alg moet verwijderd worden. Een geschikt product hiervoor is Tikkurila FinnCleaner.
- Gebruik bij sterke vervuiling Tikkurila Mould Removal. Na de behandeling met Mould Removal dient het hout opnieuw geschilderd te worden.
- Volg altijd de instructies op de verpakking.

Stap 2 – Behandeling

- Schuur het hout eventueel licht op met schuurspons en verwijder daarna het stof.
- Werk het hout twee keer bij met het gewenste product en volg daarvoor de instructies.
- Werk niet in de volle zon.
- Volg altijd de instructies op de verpakking.

Aandachtspunten:

- Zorg dat schoonmaak- en verfproducten vorstvrij en goed gesloten bewaard blijven.
- Reinig zoals omschreven in productbeschrijving, spoel daarna goed af met water en laat drogen.
- Gebruik geen schurende apparatuur of andersoortig wat laklaag kan beschadigen.
- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Werk niet in de volle zon, voorkom streepvorming van water.

Indien met verfproducten bijgewerkt/geschilderd dient te worden:

- Volg dezelfde stappen qua reiniging als hierboven beschreven.
- Schuur eventueel licht op met schuurspons en verwijder stof.
- Werk het hout bij met daarvoor geschikt product, indien nodig 2x, volg productbeschrijving.
- Werk niet in de volle zon, volg de instructies op het verfproduct.

Extra onderhoud kan nodig zijn in geval van houten delen in volle zon, onbeschutte ligging, bosrijke omgeving, zilte lucht, in omgeving van kust, ligging op zuiden en zuid/westen, niet of niet periodiek reinigen en niet of slecht onderhoud. Schilderwerk is altijd onderhevig aan externe (weers)factoren. Delen die bijgewerkt worden, zullen dan ook nagenoeg altijd kleur- en/of glansverschillen tonen t.o.v. het bestaande schilderwerk.

6. Onderhoud Bio FireProtect (brandvertragende behandeling)

Impregnatie op basis van 100% biologische materialen

Bio FireProtect (BFP), een brandvertragende behandeling op basis van 100% biologische producten, heeft geen specifiek onderhoud.

