

Cape Cod

voor een houten gevel op kleur

Onderhoudsinstructies

Gedurende de levensduur kan Cape Cod gevelbekleding een aantal natuurlijke eigenschappen vertonen die inherent zijn aan hout. Zulke eigenschappen kunnen worden verwacht en zijn afhankelijk van de omstandigheden van iedere installatie. Kleine imperfecties aan de lak, als resultaat van deze natuurlijke eigenschappen, vallen niet onder de Cape Cod garantie. Het is daarom belangrijk om de Cape Cod gevelbekleding regelmatig te inspecteren en de onderstaande aanbevelingen voor onderhoud op te volgen om aan de garantievoorzwaarden te blijven voldoen.

1. Reiniging

Vuilanslag heeft geen invloed op de lakkwaliteit, maar het verdient aanbeveling dit te reinigen om esthetische redenen. Indien u de gevelbekleding reinigt, dient dit met een zeepoplossing en een zachte borstel te gebeuren. Afspoelen onder lage druk met een tuinslang. Gebruik geen hogedrukspuit. Hierdoor zal de lak beschadigen. Tevens zijn er verfreinigingsmiddelen verkrijgbaar, waarvan de gebruiksvorschriften dienen te worden opgevolgd. Voorkom watervlekken door opspattend water en zorg dat hemelwaterafvoeren van de Cape Cod panelen af gericht staan.

2. Schimmel en alg

Door de lucht aangevoerde schimmelsporen en alg kunnen zich hechten aan het oppervlak van de lak en zichtbare vlekken vormen. Schimmel en alg kunnen zich vormen op vochtige schaduwrijke plekken en vaak op west en noord gerichte zijden van het gebouw. Schimmel kan variëren in aanzicht maar is in de regel zwart van kleur. Schimmel en alg moeten van de gevelbekleding worden verwijderd daar dit de eigenschappen

van de lak kan beïnvloeden. Schade door alg en schimmel vallen buiten de garantie.

3. Blootlegging van het hout

Alhoewel de Cape Cod lak zeer duurzaam is, is het mogelijk dat door onachtzaamheid of andere factoren, na verloop van tijd een schilfer, deuk of kras in de lak komt, waardoor het onderliggende hout zichtbaar wordt. Zichtbaar hout biedt een mogelijkheid voor vocht om in het hout te dringen en kan resulteren in beschadiging van het laksysteem. Zichtbaar hout moet worden bijgewerkt met correctielak. Correctielak van Cape Cod kan worden besteld bij uw Cape Cod leverancier. Het bijwerken dient zorgvuldig te gebeuren, het liefst met een penseel. Indien de correctielak op het lakoppervlak komt, kan dit een glansverschil veroorzaken, waardoor het nodig kan zijn, uit esthetische redenen, de hele wand over te schilderen.

4. Verkleuring

Voor Cape Cod gevelbekleding wordt de hoogste kwaliteit verkleuringsresistente 100% acrylaat watergedragen lak gebruikt die op de markt beschikbaar is. De kleuren worden gemengd in een eigen verflaboratorium. In tegenstelling tot veel concurrenten worden geen tinten gebruikt, maar worden gekleurde lakken die vanaf de verffabriek komen gemengd. Echter, lichte verkleuring zal voorkomen, speciaal op de zuid- en westzijde van het gebouw. Kleuren als rood en geel zullen het snelst een verkleuring vertonen. Verkleuring valt niet onder de garantie, immers, zelfs autolak verkleurt.

5. Natuurlijke hout eigenschappen

Cape Cod is gemaakt van echt hout en de stabiliteit van dit natuurlijke materiaal kan niet worden gegarandeerd. Iedere boom is anders qua structuur en densiteit. Gedurende de fabricage wordt geprobeerd om de natuurlijke hout eigenschappen zoveel mogelijk te minimaliseren. Alhoewel niet vaak, kunnen deze natuurlijke eigenschappen voorkomen. Deze zijn inherent aan alle houtsoorten, maar zullen de eigenschappen van de gevelbekleding niet beïnvloeden. Om esthetische redenen kunnen deze simpel worden bijgewerkt.

- Harsuittreding: Gedurende de fabricage van Cape Cod doet men het mogelijke om hars in het hout te laten kristalliseren, om zo eventuele harsuittreding te minimaliseren. Echter, het is mogelijk dat er lichte harsuittreding voorkomt, vooral gedurende de warme zomermaanden. De hars heeft echter geen invloed op de lak kwaliteit. Er kan voor worden gekozen om de hars te verwijderen met een zachte borstel en warm water met zeep. Harsuittreding valt niet onder de garantie.
- Kwastlift en raising grain: Ook wordt tijdens de fabricage van Cape Cod geprobeerd om zoveel mogelijk de kwasten en vezels te stabiliseren, echter het is mogelijk dat deze karakteristieken zich openbaren en dat is normaal. Gebruik Cape Cod correctielak om zichtbaar hout bij te werken conform punt 3 van deze onderhoudsinstructie. *

* Indien correctielak wordt gebruikt, zorg ervoor dat de lak niet is/ wordt blootgesteld aan vorst. De lak moet eerst worden getest op een monster om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op het gebouw. Cape Cod Wood Products B.V. is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen veroorzaakt door vorst of door verkleuring van de originele gevelbekleding.

6. Reparaties en onderhoud

Gedurende de garantieperiode is het de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om eventuele krassen en/of beschadigingen direct na constatering te reinigen en met twee lagen Cape Cod lak te behandelen.

Regelmatige inspectie van de gevelbekleding op eventuele krassen en beschadigingen is vereist. Tevens dient de gevelbekleding één per twee jaar, of eerder indien vervuild door algen of zeezout (salt-spray), te worden gereinigd met water en een mild schoonmaakmiddel. Een hogedrukreiniger mag niet worden gebruikt.

7. Reparaties en onderhoud semi-transparant

Voor onderhoud na de garantieperiode van acht jaar is er een verdunde lak beschikbaar om de kleur weer op te halen.

De onderhoudsvorschriften zijn gelijk aan de volledig dekkende producten van Cape Cod. Wanneer de semi-transparante lak moet worden bijgewerkt, dient extra voorzichtigheid te worden betracht om zeker te zijn dat het eindresultaat is wat er van verwacht wordt. Om er zeker van te zijn dat de kleur dichtbij de originele kleur komt, dient u een klein stukje (liefst uit het zicht) te lakken en goed te laten drogen alvorens verder te gaan.